

Duolam



L'excellente qualité de nos produits est attestée par les certifications suivantes :



Essence de bois	Épicéa/Sapin
Norme et résistance	GL 24h selon EN 14080:2013
Collage	selon EN 14080:2013 et EN 302/301 résine mélamine-urée, Type 1, 90°C-B Classes de service 1, 2 et 3* conformément à EN 1995-1-1
Dimensions	Largeur : 80-240 mm Hauteur : 60 mm et 80 mm Longueur : 12 m et 13 m
Surface et tolérances dimensionnelles	rabotée sur 4 côtés avec chanfrein ± 1 mm in Breite und Höhe ± 3 mm Längentoleranz
Humidité du bois	12 % ± 2 %

*jusqu'à une section transversale de 60 000 mm², couche de protection nécessaire en zone littorale

Propriétés mécaniques

Classes de résistance		GL 24h
Module d'élasticité	$E_{//mean}$	11.500 N/mm ²
	$E_{\perp mean}$	300 N/mm ²
Module de cisaillement	G_{mean}	650 N/mm ²
Résistance à la flexion	$\sigma_{0,05}$	24 N/mm ²
Résistance à la traction	$\sigma_{t//0,05}$	19,2 N/mm ²
	$\sigma_{t\perp 0,05}$	0,5 N/mm ²
Résistance à la pression	$\sigma_{c//0,05}$	24 N/mm ²
	$\sigma_{c\perp 0,05}$	2,5 N/mm ²

Critères	Admissibilité
Joint de collage	joint ouvert autorisé jusqu'à une profondeur de 1/6 ^e de la largeur de l'élément par face
Rupture du bois	non autorisée
Aspérités	aspérités en retrait autorisées occasionnellement
Discolorations/cœur rouge	autorisés
Poches de résine	autorisées
Entre-écore	autorisée jusqu'à 1/2 largeur de lame max.
Éclats	autorisés
Nœuds sains	autorisés
Nœuds bouchons	autorisés

Critères	Admissibilité
Très petits noeuds	autorisés
Noeuds noirs fermes	autorisés
Cœurs (moelle)	autorisés
Infestation par insectes	piqûre autorisée jusqu'à 2 mm
Flaches	autorisées jusqu'à 2 cm max. en retrait mesurées en diagonale
Pourriture	non autorisée
Fentes	autorisées
Conditionnement et stockage	Emballé par paquets sous film PE. Stocker au sec dans un entrepôt ou sous abri. Conserver à l'abri de la lumière du soleil.

Dimensions standard, classe de résistance GL 24h

Nombre de pièces par paquet

Largeur in mm	Hauteur in mm	
	60	80
80	91	75
100	77	60
120	63	50
140	56	40
160	49	35
180	42	30
200	35	30
220	35	25
240	28	25

En stock dans les longueurs 12 m ou 13 m

Dimensions standard

Empreinte

Mosser Leimholz Gesellschaft m. b. H.

Siège social et adresse:

Fohlenhof 2

A-3263 Randegg

Tél: +43 / 74 87 / 62 71-0

E-mail: office@mosser.at

Tribunal tenant le Registre du commerce et des sociétés (RCS): Landesgericht (Tribunal de grande instance) de St. Pölten

Numéro RCS: FN93662p

Numéro d'identification fiscale: ATU20146606

Appartenance à une chambre professionnelle: Membre de l'association professionnelle de l'industrie du bois

Dépôt légal:

Les informations sur Internet relatives au groupe Mosser sont régulièrement contrôlées et mises à jour. Cependant des informations incorrectes peuvent circuler de façon involontaire.

Aucune responsabilité ou garantie ne saurait être prise concernant l'actualité, la véracité et l'intégrité des informations disponibles sur Internet.

Toutes les décisions reposant sur des informations disponibles sur Internet concernant le groupe Mosser relèvent uniquement de la responsabilité de leur utilisateur.

Le groupe Mosser rejette toute responsabilité concernant les dommages directs, concrets ou de toute autre nature, en relation avec ces informations.

Le contenu et la structure du site Internet de Mosser sont protégés par copyright. La reproduction d'informations ou de données et plus particulièrement l'exploitation de textes, parties de textes ou images ne peuvent se faire sans l'accord préalable du groupe Mosser.

Numéro de formulaire: QM_TA_0041

Numéro de version: .04

Description: Produktdatenblatt Duolam_FRA

Créateur: Daniela Heigl

Approbateur: Reinhard V. Mosser

Date de sortie: 01.09.2020