

# Travi lamellari

## Criteri di qualità

Criteri	Qualità a vista GL 24h	Qualità industriale GL 24h
Tipo di legno	abete rosso (~ 450 kg/m <sup>3</sup> )	abete rosso (~ 450 kg/m <sup>3</sup> )
Produzione	secondo EN 14080:2013	secondo EN 14080:2013
Materia prima	S 10 secondo ON DIN 4074 T 1 C 24 secondo ON EN 338 T 14 secondo ON EN 14080:2013	S 10 secondo ON DIN 4074 T 1 C 24 secondo ON EN 338 T 14 secondo ON EN 14080:2013
Tavola	0-III secondo ÖHU, 45 mm lamella grezza	III-IV secondo ÖHU, 38-45 mm lamella grezza
Coloriture/bluettature	leggere strisce blu ammesse	ammesse
Tasche di resina	ammesse fino a 5 x 50 mm (nessun nido)	ammesse
Inclusioni di corteccia	leggermente tollerate	ammesse
Punti di rottura	piccoli punti di rottura accanto a nodi fino a 1 cm sono leggermente tollerati	ammessi
Nodi a spillo	ammessi fino a 1 cm	ammessi
Nodi neri	da 1 a 2 cm tollerati in piccole quantità, altrimenti riparati	ammessi
Midollo	ammesso, lato del midollo girato verso l'esterno	ammesso, lato del midollo girato verso l'esterno
Infestazione di insetti	non ammessa	leggermente tollerata fino a 2 mm (Lineatus)
Bordo degradante	eliminato	limitatamente ammesso
Marcio	eliminato	eliminato
Fessurazioni	fessurazioni dall'essiccazione sono leggermente tollerate	limitatamente ammesse
Riparazioni	su tutti i lati ben ripassate	grossolani ammanchi di materiale (oltre 3 cm) limitatamente ammessi
Umidità del legno	12 ± 2,5 %	12 ± 2,5 %
Incollaggio	EN 301/302 tipo 1, EN 14080:2013	EN 301/302 tipo 1, EN 14080:2013
Colla	resina ureica melaminica (tutte le classe d'utilizzo)	resina ureica melaminica (tutte le classe d'utilizzo)
Superficie	piallata su 4 lati, con spigoli smussati	piallata su 4 lati, con spigoli smussati
Tolleranze di misura	± 2 mm , da 400 mm di altezza ± 0,5 % (secondo EN 14080:2013)	± 2 mm , da 400 mm di altezza ± 0,5 % (secondo EN 14080:2013)
Resistenza	GL 24h secondo EN 14080:2013	GL 24h secondo EN 14080:2013
Imballaggio	imballo singolo o a pacchi (pellicola PE)	imballo singolo o a pacchi (pellicola PE)

Istruzioni per il magazzinaggio: immagazzinare dentro un capannone oppure sotto tetto e separare regolarmente sulla lunghezza mettendo morali di traverso.

6/2018 – Con riserva di errori e modifiche.